

A1050P

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.40以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	—	0.05以下	0.03以下	99.5以上

母材		調質		板厚公差(mm)
板厚(mm)	幅 x 長さ(mm)	H24	H112	
3	1250x2500	○	—	±0.13
4	1250x2500	○	—	±0.20
5	1250x2500	○	—	±0.23
6	1250x2500	○	○	±0.28
8	1250x2500	○	○	±0.55
10	1250x2500	○	○	
12	1000x2000	—	○	±0.65
15	1000x2000	—	○	
20	1000x2000	—	○	±0.80
25	1000x2000	—	○	±0.90
30	1000x2000	—	○	±1.00
40	1000x2000	—	○	±1.10
50	1250x2500	—	○	±1.30

機械的性質					
引張強さ(N/mm ²)		耐力(N/mm ²)		伸び(%)	
H24	H112	H24	H112	H24	H112
95以上 125以下	—	75以上	—	6以上	—
	85以上		45以上		10以上
—	80以上	—	35以上	—	16以上
	70以上		30以上		22以上
—	65以上	—	—	—	—
	—		—		—