

A1100P

化学成分 (%)							
Si+Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.95以下	0.05~0.2	0.05以下	—	—	0.10以下	—	99.0以上

母材		調質	板厚公差(mm)
板厚(mm)	幅 x 長さ(mm)		
3	1250x2500	H24	±0.13
4	1250x2500	H24	±0.20
5	1250x2500	H24	±0.23
6	1250x2500	H112	±0.45
8	1250x2500	H112	
10	1000x2000	H112	±0.55
12	1000x2000	H112	±0.65
15	1000x2000	H112	
20	1000x2000	H112	±0.80
25	1000x2000	H112	±0.90
30	1000x2000	H112	±1.00

機械的性質		
引張強さ(N/mm ²)	耐力(N/mm ²)	延び(%)
—	—	—
90以上	50以上	9以上
—	—	—