

A2014BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.5~1.2	0.70以下	3.9~5	0.4~1.2	0.2~0.8	0.10以下	0.25以下	0.15以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
20	2000	T6	± 0.46
25	2000	T6	
30	2000	T6	
35	2000	T6	± 0.52
40	2000	T6	
45	2000	T6	± 0.59
50	2000	T6	
55	2000	T6	
60	2000	T6	± 0.65
65	2000	T6	
70	2000	T6	± 0.91
75	2000	T6	
80	2000	T6	
85	2000	T6	
90	2000	T6	± 1.20
95	2000	T6	
100	2000	T6	
110	2000	T6	± 1.30
120	2000	T6	
130	2000	T6	
140	2000	T6	± 1.60
150	2000	T6	
160	2000	T6	
170	2000	T6	± 1.80
180	2000	T6	
200	2000	T6	± 2.20
220	2000	T6	
250	2000	T6	± 2.60

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
470以上	410以上	7以上
400以上		
450以上	380以上	6以上
430以上	365以上	
—	—	—