

A2024BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.50以下	0.50以下	3.8~4.9	0.3~0.9	1.2~1.8	0.10以下	0.25以下	0.15以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
15	2000	T4	± 0.39
20	2000	T4	± 0.46
25	2000	T4	± 0.52
30	2000	T4	
35	2000	T4	± 0.59
40	2000	T4	
45	2000	T4	± 0.65
50	2000	T4	
55	2000	T4	± 0.91
60	2000	T4	
65	2000	T4	± 1.20
70	2000	T4	
75	2000	T4	± 1.30
80	2000	T4	
85	2000	T4	± 1.60
90	2000	T4	
95	2000	T4	± 1.80
100	2000	T4	
110	2000	T4	± 2.20
120	2000	T4	
130	2000	T4	± 2.60
140	2000	T4	
150	2000	T4	± 3.30
160	2000	T4	
180	2000	T4	—
200	2000	T4	
210	2000	T4	—
230	2000	T4	
250	2000	T4	—
300	2000	T4	

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
410以上	305以上	12以上
450以上	315以上	10以上
480以上	365以上	
470以上	335以上	8以上
460以上	315以上	
—	—	—