

A5052BD

化学成分(%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.40以下	0.10以下	0.10以下	2.2~2.8	0.15~0.35	0.10以下	—	残部

母材		調質		直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)	H14	H34	
3	2000	○		±0.05
4	2000	○		
5	2000	○		±0.06
6	2000	○		
7	2000	○		
8	2000	○		±0.08
9	2000	○		
10	2000	○	○	
11	2000	○		
12	2000	○	○	
13	2000	○		
14	2000	○		
15	2000	○	○	
16	2000	○	○	
17	2000	○		
18	2000	○	○	
19	2000	○		
20	2000	○	○	
22	2000	○	○	
25	2000	○	○	
26	2000	○		±0.11
28	2000	○	○	
30	2000	○	○	
32	2000	○	○	
35	2000	○	○	
36	2000	○		
38	2000	○	○	
40	2000	○	○	
42	2000	○	○	
45	2000	○	○	
48	2000	○		
50	2000	○	○	
55	2000	○	○	
60	2000	○	○	±0.15
65	2000	○		
70	2000	○		
75	2000	○		
80	2000	○		
85	2000	○		—

機械的性質(H14 H24共通)		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	伸び(%)
—		
235以上	180以上	—