

A5056BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.30以下	0.40以下	0.10以下	0.05~0.2	4.5~5.6	0.05~0.2	0.10以下	—	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
65	2000	H112	± 0.65
70	2000	H112	± 0.91
75	2000	H112	
80	2000	H112	
85	2000	H112	± 1.20
90	2000	H112	
95	2000	H112	
100	2000	H112	
105	2000	H112	± 1.30
110	2000	H112	
115	2000	H112	
120	2000	H112	
125	2000	H112	± 1.60
130	2000	H112	
135	2000	H112	
140	2000	H112	
145	2000	H112	
150	2000	H112	
155	2000	H112	± 1.80
160	2000	H112	
165	2000	H112	
170	2000	H112	
175	2000	H112	
180	2000	H112	
185	2000	H112	± 2.20
190	2000	H112	
195	2000	H112	
200	2000	H112	
210	2000	H112	
220	2000	H112	
230	2000	H112	± 2.60
240	2000	H112	
250	2000	H112	
260	2000	H112	
270	2000	H112	
280	2000	H112	± 3.30
290	2000	H112	
300	2000	H112	
310	2000	H112	

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
245以上	100以上	—
225以上	80以上	
215以上	70以上	