

A5083BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.40以下	0.40以下	0.10以下	0.4~1.0	4.0~4.9	0.05~0.25	0.25以下	0.15以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
20	2000	O	± 0.46
25	2000	O	
30	2000	O	
35	2000	O	± 0.52
40	2000	O	
45	2000	O	± 0.59
50	2000	O	
60	2000	O	± 0.65
70	2000	O	± 0.91
80	2000	O	
85	2000	O	
90	2000	O	± 1.20
95	2000	O	
100	2000	O	
110	2000	O	± 1.30
120	2000	O	
130	2000	O	
140	2000	O	± 1.60
150	2000	O	
160	2000	O	
180	2000	O	± 1.80
200	2000	O	
210	2000	O	± 2.20
220	2000	O	
230	2000	O	
240	2000	O	
250	2000	O	± 2.60
260	2000	O	
270	2000	O	
280	2000	O	
290	2000	O	
300	2000	O	± 3.30
310	2000	O	
320	2000	O	
330	2000	O	
340	2000	O	± 3.90
350	2000	O	
360	1900	O	—

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
275以上 355以下	110以上	14以上
—	—	—