

# A6061BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.4~0.8	0.70以下	0.15~0.4	0.15以下	0.8~1.2	0.04~0.35	0.25以下	0.15以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
10	2000	T6	±0.29
12	2000	T6	
16	2000	T6	
19	2000	T6	±0.33
20	2000	T6	
25	2000	T6	
30	2000	T6	±0.39
32	2000	T6	
35	2000	T6	
40	2000	T6	±0.46
45	2000	T6	
50	2000	T6	
55	2000	T6	±0.52
60	2000	T6	
65	2000	T6	
70	2000	T6	±0.59
75	2000	T6	
80	2000	T6	
85	2000	T6	±0.72
90	2000	T6	
95	2000	T6	
100	2000	T6	±0.85
110	2000	T6	
120	2000	T6	
130	2000	T6	±1.00
140	2000	T6	
150	2000	T6	
160	2000	T6	±1.30
170	2000	T6	
180	2000	T6	
190	2000	T6	±1.40
200	2000	T6	
210	2000	T6	
220	2000	T6	±1.70
230	2000	T6	
240	2000	T6	
250	2000	T6	±2.10
260	2000	T6	
270	2000	T6	
280	2000	T6	±2.70
290	2000	T6	
300	2000	T6	
310	2000	T6	±2.70
320	2000	T6	
330	2000	T6	
340	2000	T6	±2.70
350	2000	T6	
360	2000	T6	
360	2000	T6	—

機械的性質		
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	耐力(N/mm <sup>2</sup> )	延び(%)
260以上	240以上	10以上