

A7075P

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.40以下	0.50以下	1.2~2.0	0.30以下	2.1~2.9	0.18~0.28	5.1~6.1	0.20以下	残部

母材		調質	板厚公差(mm)
板厚(mm)	幅 x 長さ(mm)		
8.5	1250x2500	T651	-0,+0.82
10.5	1250x2500	T651	-0,+1.00
12.5	1250x2500	T651	-0,+1.00
15.5	1250x2500	T651	-0,+1.00
20.5	1250x2500	T651	-0,+1.14
25.5	1250x2500	T651	-0,+1.24
30.5	1250x2500	T651	-0,+1.36
35.5	1250x2500	T651	-0,+1.46
41	1250x2500	T651	-0,+1.58
46	1250x2500	T651	-0,+1.68
51	1250x2500	T651	-0,+1.80
56	1250x2500	T651	-0,+1.92
61	1250x2500	T651	-0,+2.14
71	1250x2500	T651	-0,+2.14
81	1250x2500	T651	-0,+2.30
90	1525x3050	T651	お問合せ
100	1525x3050	T651	お問合せ
120	1525x3050	T651	お問合せ
130	1525x3050	T651	お問合せ
150	1525x3050	T651	お問合せ

機械的性質		
引張強さ(N/mm ²)	耐力(N/mm ²)	延び(%)
540以上	460以上	8以上
	470以上	7以上
530以上	460以上	6以上
525以上	440以上	5以上
495以上	420以上	
490以上	390以上	
460以上	360以上	3以上
—	—	—