

A7075BE

化学成分(%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.40以下	0.50以下	1.2~2.0	0.30以下	2.1~2.9	0.18~0.28	5.1~6.1	0.20以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
15	2000	T6511	±0.39
20	2000	T6511	±0.46
25	2000	T6511	±0.52
30	2000	T6511	±0.59
35	2000	T6511	±0.65
40	2000	T6511	±0.91
42	2000	T6511	±1.20
45	2000	T6511	±1.30
50	2000	T6511	±1.60
55	2000	T6511	±1.80
60	2000	T6511	±2.20
65	2000	T6511	±2.60
70	2000	T6511	±3.30
75	2000	T6511	
80	2000	T6511	
85	2000	T6511	
90	2000	T6511	
95	2000	T6511	
100	2000	T6511	
110	2000	T6511	
120	2000	T6511	
130	2000	T6511	
140	2000	T6	
150	2000	T6	
160	2000	T6	
170	2000	T6	
180	2000	T6	
200	2000	T6	
210	2000	T6	
230	2000	T6	
250	2000	T6	
280	2000	T6	
300	2000	T6	

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
500以上	7以上	
560以上		
490以上		
540以上	470以上	6以上
500以上	440以上	
—	—	—